

(11)Publication number : 2002-003962  
(43)Date of publication of application : 09.01.2002

(21)Application number : 2000-190780 (71)Applicant : AISAN IND CO LTD  
(22)Date of filing : 26.06.2000 (72)Inventor : YAMADA SHIGEKI

**SOLUTION:** This sliding friction member is composed of (a) one kind selected from FeMo, Mo and MoO<sub>2</sub> by 20 to 50 wt.%, (b) a copper alloy containing 15 to 35 wt.% Ni or Zn and 0.1 to 10 wt.% Al, and the balance copper by 3 to 20 wt.%, (c) the hard particles of one kind selected from Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub>, MgO, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, mullite and stabilized zirconia by 2 to 10 wt.%, and (d) the balance iron alloy containing 0.1 to 3 wt.% C, 3 to 35 wt.% Ni, 10 to 40 wt.% Cr and 0.1 to 20 wt.% Mo, and the balance iron.

項目		単位	数量	金額	備考
1	材料費	円	100.00	100.00	
2	労務費	円	20.00	20.00	
3	経費	円	10.00	10.00	
4	雑費	円	5.00	5.00	
5	減価償却費	円	15.00	15.00	
6	繰上償却費	円	10.00	10.00	
7	繰下償却費	円	10.00	10.00	
8	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
9	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
10	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
11	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
12	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
13	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
14	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
15	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
16	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
17	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
18	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
19	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
20	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
21	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
22	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
23	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
24	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
25	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
26	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
27	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
28	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
29	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
30	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
31	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
32	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
33	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
34	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
35	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
36	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
37	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
38	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
39	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
40	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
41	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
42	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
43	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
44	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
45	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
46	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
47	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
48	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
49	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
50	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
51	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
52	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
53	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
54	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
55	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
56	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
57	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
58	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
59	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
60	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
61	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
62	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
63	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
64	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
65	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
66	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
67	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
68	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
69	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
70	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
71	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
72	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
73	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
74	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
75	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
76	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
77	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
78	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
79	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
80	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
81	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
82	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
83	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
84	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
85	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
86	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
87	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
88	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
89	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
90	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
91	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
92	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
93	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
94	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
95	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
96	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
97	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
98	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
99	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	
100	繰上繰下償却費	円	10.00	10.00	

[Date of request for examination]  
[Date of sending the examiner's decision of rejection]  
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]  
[Date of final disposal for application]  
[Patent number]  
[Date of registration]  
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]  
[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-3962

(P2002-3962A)

(43)公開日 平成14年1月9日(2002.1.9)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マ-ト <sup>*</sup> (参考)
C 2 2 C 1/05		C 2 2 C 1/05	Q 3 J 0 5 6
33/02	1 0 3	33/02	1 0 3 F 3 J 0 5 8
38/00	3 0 4	38/00	3 0 4 4 K 0 1 8
C 2 3 C 4/06		C 2 3 C 4/06	4 K 0 3 1
4/10		4/10	

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 16 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-190780(P2000-190780)

(22)出願日 平成12年6月26日(2000.6.26)

(71)出願人 000116574

愛三工業株式会社

愛知県大府市共和町一丁目1番地の1

(72)発明者 山田 茂樹

愛知県大府市共和町一丁目1番地の1 愛三工業株式会社内

(74)代理人 100100804

弁理士 堀 宏太郎 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 摺動摩擦部材

(57)【要約】

【課題】 摺動摩擦部材において、溶射法及び焼結法が適用可能であり、ギヤ油中でも高い摩擦係数が安定的に維持でき、硫化腐食を生じないようにすることを課題とする。

【解決手段】 (a)  $FeMo$ 、 $Mo$ 、 $MoO_2$  のうちの1種を20~50重量%、(b) 「 $Ni$ もしくは $Zn$ を15~35重量%、 $Al$ を0.1~10重量%、残部を銅とする銅合金」を3~20重量%、(c)  $Al_2O_3$ 、 $ZrO_2$ 、 $TiO_2$ 、 $MgO$ 、 $Si_3N_4$ 、ムライト、安定化ジルコニアのうちの1種の硬質粒子を2~10重量%、(d) 残部が「 $C$ を0.1~3重量%、 $Ni$ を3~35重量%、 $Cr$ を10~40重量%、 $Mo$ を0.1~20重量%、残部を鉄」とする鉄合金、からなる摺動摩擦部材である。

項 目	FeMo	Mo	MoO <sub>2</sub>	銅合金	硬質粒子	鉄合金	残部
組成成分	20~50	—	—	—	2~10	2~10	2~10
組成成分	—	15~35	—	—	3~35	3~35	3~35
組成成分	—	—	10~40	—	—	—	—
組成成分	—	—	—	0.1~10	—	—	—
組成成分	—	—	—	—	2~10	2~10	2~10
組成成分	—	—	—	—	—	—	—
組成成分	—	—	—	—	—	—	—
組成成分	—	—	—	—	—	—	—
組成成分	—	—	—	—	—	—	—
組成成分	—	—	—	—	—	—	—

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a)  $\text{FeMo}$ 、 $\text{Mo}$ 、 $\text{MoO}_2$  のうちの1種を20～50重量%、(b) 次の銅合金イ、銅合金ロのうちの1種を3～20重量%

イ、 $\text{Ni}$ もしくは $\text{Zn}$ を15～35重量%、 $\text{Al}$ を0.1～10重量%、残部を銅とする銅合金、

ロ、 $\text{Al}$ を5～20重量%、残部を銅とする銅合金、

(c)  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、ムライト、安定化ジルコニアのうちの1種の硬質粒子を2～10重量%、(d) 残部が「 $\text{C}$ を0.1～3重量%、 $\text{Ni}$ を3～35重量%、 $\text{Cr}$ を10～40重量%、 $\text{Mo}$ を0.1～20重量%、残部を鉄」とする鉄合金、からなる摺動摩擦部材。

【請求項2】 (a) 次の銅合金イ、銅合金ロのうちの1種を3～20重量%

イ、 $\text{Ni}$ もしくは $\text{Zn}$ を15～35重量%、 $\text{Al}$ を0.1～10重量%、残部を銅とする銅合金、

ロ、 $\text{Al}$ を5～20重量%、残部を銅とする銅合金、

(b)  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、ムライト、安定化ジルコニアのうちの1種の硬質粒子を2～10重量%、(c) 残部が $\text{FeMo}$ 、 $\text{Mo}$ 、 $\text{MoO}_2$ のうちの1種、からなる摺動摩擦部材。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、変速機のシンクロナイザリング等の摺動摩擦部材に関する。

## 【0002】

【従来の技術】変速機のシンクロナイザリングの摺動摩擦部分は、機械的強度及び精度のみならず、耐焼付き性、耐摩耗性等の摩擦特性に優れていることが要求されている。シンクロナイザリングの摺動摩擦部分に、例えば銅合金素地（5～40重量%の範囲内で $\text{Zn}$ 又は $\text{Ni}$ を含む）に硬質粒子（10～50重量%の範囲内で鉄系金属間化合物粒子、 $\text{Mo}$ 粒子、 $\text{Ni}$ 基粒子の少なくとも1種を含む）が均一に分散された銅系焼結合金を用いることが知られている（特開平8-219174号公報）。

【0003】従来のシンクロナイザリングは、高い同期トルクが必要なときに、摩擦熱により銅系焼結合金の主成分の銅がギヤ油中の硫黄（極圧添加剤）と反応して硫化腐食が発生し、シンクロナイザリングの摩擦係数の低下や摩擦面の軟化による耐久性の劣化が生ずる。また、従来のシンクロナイザリングは、リング本体に銅系焼結合金のテーパコーンを圧入したものであって、溶射法を適用することができない。そして、銅系焼結合金には機械的強度に限界がある。

## 【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、摺動摩擦部材において、溶射法及び焼結法が適用可能であり、ギヤ油中でも高い摩擦係数が安定的に維持でき、硫化腐食を

生じないようにすることを課題とする。

## 【0005】

【課題を解決するための手段】本発明の第1構成は、

(a)  $\text{FeMo}$ 、 $\text{Mo}$ 、 $\text{MoO}_2$  のうちの1種を20～50重量%、(b) 次の銅合金イ、銅合金ロのうちの1種を3～20重量%

イ、 $\text{Ni}$ もしくは $\text{Zn}$ を15～35重量%、 $\text{Al}$ を0.1～10重量%、残部を銅とする銅合金、

ロ、 $\text{Al}$ を5～20重量%、残部を銅とする銅合金、

(c)  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、ムライト、安定化ジルコニアのうちの1種の硬質粒子を2～10重量%、(d) 残部が「 $\text{C}$ を0.1～3重量%、 $\text{Ni}$ を3～35重量%、 $\text{Cr}$ を10～40重量%、 $\text{Mo}$ を0.1～20重量%、残部を鉄」とする鉄合金、からなる摺動摩擦部材である。本発明の第2構成は、(a) 次の銅合金イ、銅合金ロのうちの1種を3～20重量%、

イ、 $\text{Ni}$ もしくは $\text{Zn}$ を15～35重量%、 $\text{Al}$ を0.1～10重量%、残部を銅とする銅合金、

ロ、 $\text{Al}$ を5～20重量%、残部を銅とする銅合金、

(b)  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{MgO}$ 、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ 、ムライト、安定化ジルコニアのうちの1種の硬質粒子を2～10重量%、(c) 残部が $\text{FeMo}$ 、 $\text{Mo}$ 、 $\text{MoO}_2$ のうちの1種、からなる摺動摩擦部材である。

## 【0006】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態第1は、次の材料(a)<sub>1</sub>～(d) からなる摺動摩擦部材である。

(a)<sub>1</sub>  $\text{FeMo}$ を20～50重量%

(b) 次の銅合金イ、銅合金ロのうちの1種を3～20重量%

イ、 $\text{Ni}$ もしくは $\text{Zn}$ を15～35重量%、 $\text{Al}$ を0.1～10重量%、残部を銅とする銅合金

ロ、 $\text{Al}$ を5～20重量%、残部を銅とする銅合金

(c)  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、 $\text{ZrO}_2$ 、 $\text{TiO}_2$ 、 $\text{MgO}$ （以上の4種は金属酸化物）、 $\text{Si}_3\text{N}_4$ （セラミックス）、ムライト、安定化ジルコニアのうちの1種の硬質粒子を2～10重量%

(d) 残部が「 $\text{C}$ を0.1～3重量%、 $\text{Ni}$ を3～35重量%、 $\text{Cr}$ を10～40重量%、 $\text{Mo}$ を0.1～20重量%、残部を鉄」とする鉄合金

なお、材料(b)の銅合金及び材料(d)の鉄合金には、摩擦特性等に悪影響を与えない範囲において、若干の不純物が含まれていても差し支えない。

【0007】材料(a)<sub>1</sub>、(b)、(d)の粉末の粒径を100 $\mu$ 以下、材料(c)の粉末の粒径を45 $\mu$ 以下とし、材料

(a)～(d)の粉末を十分混合し、溶射法又は焼結法によりシンクロナイザリングの摩擦面に摺動摩擦部材を形成する。溶射法としてはガス溶射、アーク溶射、プラズマ溶射、高速フレイム溶射などが適用できる。

【0008】(a)<sub>1</sub>の $\text{FeMo}$ は、その中の $\text{Mo}$ が耐摩耗

性と耐焼付き性を向上させ、またFeは相手ギヤコーン（肌焼鋼からなる）と同材質であるため、接触時の親和力が大きく摩擦係数を向上させる。従って、FeMoは耐摩耗性、耐焼付き性、摩擦係数の向上に寄与する。なお、FeMoは、20重量%未満では耐焼付き性が不足し、50重量%を超えると摩擦係数が増大し過ぎて相手ギヤコーンへの焼付きや過剰摩耗を招く。

【0009】(b)の銅合金は、その成分からみて硫化腐食を発生しないことが知られており、また熱伝導率が高いので、溶射層の中に分散して存在する銅合金が摺動時に発生する摩擦熱を母材の方へ放熱し、摩擦面の温度上昇を抑制して焼付きを防止する。(b)の銅合金は、3重量%未満では溶射層の熱伝導が不十分で摺動時に発生する摩擦熱により焼付きをおこし、20重量%を超えると摩擦面表面での銅合金の面積比率が大きくなり摩擦係数の低下を招く。

【0010】(c)の硬質粒子は、比較的軟質な他の成分の間に微細かつ均一に分散しているので、摺動時に相手ギヤコーンにこの摺動摩擦部材が押しつけられると、ギヤコーン表面の微小な凹凸にこの硬質粒子が引っ掛かり摩擦係数の向上に寄与する。(c)の硬質粒子は、2重量%未満ではギヤコーン表面への引っ掛かりが少なくなって摩擦係数の低下を招き、また10重量%を超えるとギヤコーン表面への引っ掛かりが過剰になってギヤコーンの摩耗を招くこととなる。

【0011】(d)の鉄合金は、その中の炭化物が耐摩耗性と耐焼付き性を付与する。また、鉄合金中のFeは、相手ギヤコーンと同材質のため、接触時の親和力が大きく摩擦係数を向上させる。

【0012】以上のとおり、実施の形態第1の摺動摩擦部材は、(a<sub>1</sub>)のFeMoが摩擦係数の向上をもたらし、焼付きを抑え、(b)の硫化腐食を発生しない銅合金が摩擦熱を放散させて摩擦面の焼付きを抑え、(c)の硬質粒子が摩擦係数を向上させ、(d)の鉄合金が耐摩耗性を向上させるため、摩擦係数は0.12以上あり耐摩耗性も良好である。

【0013】本発明の実施の形態第2は、材料(a<sub>2</sub>) Moを20～50重量%と、実施の形態第1と同一の材料(b)～(d)を同重量%含む摺動摩擦部材である。(a<sub>2</sub>)のMoは、耐摩耗性と耐焼付き性を向上させる。そして、Moは、20重量%未満では耐焼付き性が不足し、50重量%を超えると摩擦係数が増大し過ぎて相手ギヤコーンへの焼付きや過剰摩耗を招く。実施の形態第2のその他の点は、実施の形態第1と同様である。

【0014】本発明の実施の形態第3は、材料(a<sub>3</sub>) MoO<sub>2</sub>を20～50重量%と、実施の形態第1と同一の材料(b)～(d)を同重量%含む摺動摩擦部材である。(a<sub>3</sub>)のMoO<sub>2</sub>は、耐摩耗性と耐焼付き性に優れており、高圧面の摺動摩耗部分において広く使用されている。そして、MoO<sub>2</sub>は、20重量%未満では耐焼付き性が不

足し、50重量%を超えると摩擦係数が増大し過ぎて相手ギヤコーンへの焼付きや過剰摩耗を招く。実施の形態第3のその他の点は、実施の形態第1と同様である。

【0015】本発明の実施の形態第4は、次の材料(e)～(g<sub>1</sub>)からなる摺動摩擦部材である。

(e) 次の銅合金イ、銅合金ロのうちの1種を3～20重量%：

イ、NiもしくはZnを15～35重量%、Alを0.1～10重量%、残部を銅とする銅合金、

ロ、Alを5～20重量%、残部を銅とする銅合金、

(f) Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、ZrO<sub>2</sub>、TiO<sub>2</sub>、MgO、Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>、ムライト、安定化ジルコニアのうちの1種の硬質粒子を2～10重量%、

(g<sub>1</sub>)残部がFeMo、

なお、材料(e)の銅合金には、摩擦特性等に悪影響を与えない範囲において、若干の不純物が含まれていても差し支えない。

【0016】実施の形態第4の材料(e)の銅合金、材料(f)の硬質粒子及び(g<sub>1</sub>)のFeMoの働きは、実施の形態第1の材料(b)の銅合金、材料(c)の硬質粒子及び材料(a<sub>1</sub>)のFeMoと同じである。実施の形態第4のその他の点は、材料(d)の鉄合金を含まない点を除き、実施の形態第1と同様である。

【0017】本発明の実施の形態第5は、実施の形態第4と同一の材料(e)・(f)を同重量%と残部の材料(g<sub>2</sub>)のMoからなる摺動摩擦部材である。実施の形態第5の材料(e)の銅合金、材料(f)の硬質粒子及び(g<sub>2</sub>)のMoの働きは、実施の形態第2の材料(b)の銅合金、材料(c)の硬質粒子及び材料(a<sub>2</sub>)のMoと同じである。実施の形態第5のその他の点は、材料(d)の鉄合金を含まない点を除き、実施の形態第2と同様である。

【0018】本発明の実施の形態第6は、実施の形態第4と同一の材料(e)・(f)を同重量%と残部の材料(g<sub>3</sub>)のMoO<sub>2</sub>からなる摺動摩擦部材である。実施の形態第6の材料(e)の銅合金、材料(f)の硬質粒子及び(g<sub>3</sub>)のMoO<sub>2</sub>の働きは、実施の形態第3の材料(b)の銅合金、材料(c)の硬質粒子及び材料(a<sub>3</sub>)のMoO<sub>2</sub>と同じである。実施の形態第6のその他の点は、材料(d)の鉄合金を含まない点を除き、実施の形態第3と同様である。

【0019】

【実施例】実施の形態第1の実施例について説明する。図表1Aは実施の形態第1の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量%）を示し、図表1Bは実施の形態第1の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す。

【0020】図表1Aのそれぞれの実施例、比較例の粉末を十分混合した後、外径30mmの円盤状のロータ（材質SS41）の外周表面に熔融金属をプラズマ溶射して、溶射皮膜（摺動摩擦部材）100μmの試験片を

製造した。プラズマ溶射は、溶射距離が100mmで、ミラー社製のSG100溶射機を用い、溶射ガスとしてアルゴンを用いた。

【0021】図表1A中のCuAl銅合金は10重量%のAlと残部がCuという組成であり、CuNi銅合金は20重量%のNiと残部がCuという組成であり、CuZnAl銅合金（高力黄銅）はZnが36重量%、Alが5重量%、Niが2.4重量%、Tiが1.5重量%と残部がCuという組成である。なお、後述の図表2A～6AのCuAl銅合金、CuNi銅合金、CuZnAl銅合金の組成も図表1Aのものと同じである。

【0022】図表1Bの摩擦摩耗試験は、浸炭焼入れしたSCM415製の平板の表面を、十点平均粗さで3.2Zに研磨仕上げたものを相手材とし、試験片を回転させ、試験片の外周の溶射皮膜面を相手材に押し付けて行い、摩擦係数と摩耗量を調べた。このときの試験条件は、押付面圧が1kg/mm<sup>2</sup>、滑り速度が3m/秒、滑り距離が100m、マニュアルミッション用ギヤ油SAE75w-90の油温が90°Cである。摩擦係数は試験初期と終期を測定し、摩耗量は重量変化で測定した。

【0023】図表1Bの試験片の溶射層についての硫化腐食試験の条件は、マニュアルミッション用ギヤ油SAE75w-90に浸漬、油温：150°C、保持時間：10時間であり、腐食の有無を断面の表面に腐食した部分が認められるかどうかで判定した。摩擦摩耗試験及び硫化腐食試験の結果を図表1Bに示す。

【0024】図表1A、1Bについて説明する。実施例1～11は、摩擦係数が0.13以上であり、摩擦材（試験片）摩耗量及び平板（相手材）摩耗量はともに0.1mg以下であって、実施例1～11の摺動摩擦部材は高い摩擦係数でありながら耐摩耗性に優れ、相手攻撃性も少ないことが判明した。硫化腐食については、比較例7は純銅を10.2重量%含むため、この純銅部分で硫化腐食が発生したが、その他の実施例、比較例では材料(b)の銅合金を3～20重量%含むため硫化腐食は発生しなかった。

【0025】比較例1は、FeMoを71.4重量%含むため、摩擦係数は高く、摩擦熱で試験片と相手材とが焼付きを起こし、摩擦材と平板の双方の摩耗量が多くなった。比較例2は、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を20重量%含むため、初期の摩擦係数は高いが、相手攻撃性が強く、平板の摩耗が進行した。比較例3は、溶射皮膜面に銅合金の面積比率が大きくなったため、摩擦係数が0.1を超えなかった。

【0026】比較例4は、摩擦係数向上のための硬質（セラミックス）粒子が含まれていないため、摩擦係数が0.1を超えなかった。比較例5、6は、FeMoが含まれていないため初期から軽微な凝着が発生し、比較例5はCuAl銅合金を11.3重量%含むため摩擦材

と平板の双方の摩耗量が多く、比較例6はAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を10重量%含むため平板の摩耗量が多かった。比較例8はCuZnAl銅合金が100重量%であって摩擦係数向上の要素が存在しないため、摩擦係数が0.1を超えなかった。

【0027】実施の形態第2の実施例について説明する。図表2Aは実施の形態第2の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量%）を示し、図表2Bは実施の形態第2の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す。試験片の製造の仕方及び試験方法は、実施の形態第1の実施例の場合と同じである。図表2AのMoをFeMoに変えると、図表1Aと非常に近似した値になり、図表2Aの配合の傾向は図表1Aの配合の傾向と同じである。そのため図表2A、2Bの試験結果は、図表1A、1Bの試験結果と同様であった。

【0028】実施の形態第3の実施例について説明する。図表3Aは実施の形態第3の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量%）を示し、図表3Bは実施の形態第3の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す。試験片の製造の仕方及び試験方法は、実施の形態第1の実施例の場合と同じである。図表3AのMoO<sub>2</sub>をFeMoに変えると、図表1Aと非常に近似した値になり、図表3Aの配合の傾向は図表1Aの配合の傾向と同じである。そのため図表3A、3Bの試験結果は、図表1A、1Bの試験結果と同様であった。

【0029】実施の形態第4の実施例について説明する。図表4Aは実施の形態第4の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量%）を示し、図表4Bは実施の形態第4の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す。試験片の製造の仕方及び試験方法は、実施の形態第1の実施例の場合と同じである。

【0030】図表4A、4Bについて説明する。実施例1～9は、摩擦係数が0.13以上であり、摩擦材（試験片）摩耗量及び平板（相手材）摩耗量はともに0.1mg以下であって、実施例1～9の摺動摩擦部材は高い摩擦係数でありながら耐摩耗性に優れ、相手攻撃性も少ないことが判明した。硫化腐食については、比較例4は純銅を10.2重量%含むため、この純銅部分で硫化腐食が発生したが、その他の実施例、比較例では材料(e)の銅合金を3～20重量%含むため硫化腐食は発生しなかった。

【0031】比較例1は、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>を20重量%含むため、初期の摩擦係数は高いが、相手攻撃性が強く、平板の摩耗が進行した。比較例2は、摩擦係数向上のための硬質（セラミックス）粒子が含まれていないため、摩擦係数が0.1を超えなかった。比較例3は摩擦熱低減効果のある銅合金が含まれていないため、初期の摩擦係数が高いが、相手攻撃性が強く、平板の摩耗が進行した。比較例5はCuZnAl銅合金が100重量%であって摩擦係数向上の要素が存在しないため、摩擦係数が

0.1を超えなかった。

【0032】実施の形態第5の実施例について説明する。図表5Aは実施の形態第5の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示し、図表5Bは実施の形態第5の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す。試験片の製造の仕方及び試験方法は、実施の形態第1の実施例の場合と同じである。図表5AのMoをFeMoに変えると、図表4Aと非常に近似した値になり、図表5Aの配合の傾向は図表4Aの配合の傾向と同じである。そのため図表5A、5Bの試験結果は、図表4A、4Bの試験結果と同様であった。

【0033】実施の形態第6の実施例について説明する。図表6Aは実施の形態第6の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示し、図表6Bは実施の形態第6の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す。試験片の製造の仕方及び試験方法は、実施の形態第1の実施例の場合と同じである。図表6AのMoO<sub>2</sub>をFeMoに変えると、図表4Aと非常に近似した値になり、図表6Aの配合の傾向は図表4Aの配合の傾向と同じである。そのため図表6A、6Bの試験結果は、図表4A、4Bの試験結果と同様であった。

【0034】図表7は実施の形態第1～第6の配合組成（重量％）と試験結果を纏めたものである。この図表から、耐摩耗性は実施の形態第3と第6が特に良好であり、耐焼付き性は実施の形態第2と第5が特に良好であり、いずれの実施の形態も硫化腐食が発生しなかったことが分かる。

【0035】

【発明の効果】請求項1及び2の摺動摩擦部材は、溶射法及び焼結法により製造することができ、硬質粒子及びFeMo、Mo、MoO<sub>2</sub>の内の1種が適量含まれているので、ギヤ油中でも高い（0.12以上）摩擦係数が安定的に維持できる。また、請求項1及び2に含まれる

銅合金は、硫化腐食を発生しない性質を有するものであって、請求項1及び2の摺動摩擦部材は硫化腐食を生じない。しかも、FeMo、Mo、MoO<sub>2</sub>及び請求項1及び2に含まれる銅合金は焼付きを抑え、請求項1及び2に含まれる鉄合金は耐摩耗性を向上させる。

【図面の簡単な説明】

【図1A】本発明の実施の形態第1の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示す図表である。

【図1B】本発明の実施の形態第1の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す図表である。

【図2A】本発明の実施の形態第2の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示す図表である。

【図2B】本発明の実施の形態第2の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す図表である。

【図3A】本発明の実施の形態第3の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示す図表である。

【図3B】本発明の実施の形態第3の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す図表である。

【図4A】本発明の実施の形態第4の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示す図表である。

【図4B】本発明の実施の形態第4の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す図表である。

【図5A】本発明の実施の形態第5の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示す図表である。

【図5B】本発明の実施の形態第5の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す図表である。

【図6A】本発明の実施の形態第6の実施例と比較例とによる試験片の配合組成（重量％）を示す図表である。

【図6B】本発明の実施の形態第6の実施例と比較例とによる試験片の試験結果を示す図表である。

【図7】本発明の実施の形態第1～第6の配合組成（重量％）と試験結果を纏めた図表である。

【図1A】

	FeMo	CuAl 銅合金	CuNi 銅合金	CuZnAl 銅合金	Cu	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> セラミックス	ZrO <sub>2</sub> セラミックス	TiO <sub>2</sub> セラミックス	MgO セラミックス	ムライト セラミックス	FeCr 鉄合金
実施例1	35.3	10.2	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(49.5)
実施例2	34.6	3.4	0	0	0	2	0	0	0	0	bal(50)
実施例3	36.2	20.3	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(33.5)
実施例4	20.6	9.8	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(64.6)
実施例5	49.6	10.4	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(3.5)
実施例6	36.1	9.7	0	0	0	0	5	0	0	0	bal(49.2)
実施例7	35.2	10.5	0	0	0	0	0	0	5	0	bal(49.3)
実施例8	34.8	9.6	0	0	0	0	0	0	0	5	bal(50.6)
実施例9	34.9	10.7	0	0	0	0	0	5	0	0	bal(49.4)
実施例10	34.8	0	9.8	0	0	0	0	0	0	5	bal(50.4)
実施例11	34.9	0	0	10.4	0	0	0	5	0	0	bal(49.7)
比較例1	71.4	15.3	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(8.3)
比較例2	24.7	9.9	0	0	0	20	0	0	0	0	bal(45.4)
比較例3	26.3	29.8	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(33.9)
比較例4	24.8	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(59)
比較例5	0	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(88.7)
比較例6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(90)
比較例7	35.3	0	0	0	10.2	5	0	0	0	0	bal(49.5)
比較例8	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	bal(0)

【図1B】

	摩擦係数		摩擦材磨耗量 mg	平板磨耗量 mg	硫化腐食
	初期	終期			
実施例1	0.145	0.141	0.05	0.08	なし
実施例2	0.142	0.139	0.06	0.04	なし
実施例3	0.141	0.141	0.03	0.10	なし
実施例4	0.139	0.140	0.04	0.09	なし
実施例5	0.138	0.137	0.06	0.10	なし
実施例6	0.138	0.136	0.06	0.04	なし
実施例7	0.140	0.139	0.03	0.10	なし
実施例8	0.137	0.136	0.04	0.09	なし
実施例9	0.141	0.139	0.06	0.10	なし
実施例10	0.136	0.135	0.04	0.09	なし
実施例11	0.138	0.137	0.06	0.10	なし
比較例1	0.142	0.068	0.65	0.41	なし
比較例2	0.135	0.076	0.19	0.52	なし
比較例3	0.090	0.064	0.27	0.31	なし
比較例4	0.090	0.078	0.25	0.15	なし
比較例5	0.129	0.060	0.95	0.28	なし
比較例6	0.193	0.050	0.06	0.49	なし
比較例7	0.141	0.060	0.82	0.23	あり
比較例8	0.080	0.050	0.06	0.49	なし



【図2A】

	Mo	CuAl 銅合金	CuNi 銅合金	CuZnAl 銅合金	Cu	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> セラミックス	ZrO <sub>2</sub> セラミックス	TiO <sub>2</sub> セラミックス	MgO セラミックス	ムライト セラミックス	FeCr 鉄合金
実施例1	35.1	10.7	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(49.2)
実施例2	35.2	3.1	0	0	0	2	0	0	0	0	bal(59.7)
実施例3	35.8	20.9	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(33.3)
実施例4	21.2	9.6	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(64.2)
実施例5	48.8	10.9	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(35.2)
実施例6	35.9	10.7	0	0	0	0	5	0	0	0	bal(48.4)
実施例7	35.1	10.2	0	0	0	0	0	0	5	0	bal(49.7)
実施例8	35.3	9.5	0	0	0	0	0	0	0	5	bal(50.2)
実施例9	34.9	10.2	0	0	0	0	0	5	0	0	bal(49.9)
実施例10	35.2	0	9.4	0	0	0	0	0	0	5	bal(50.4)
実施例11	34.8	0	0	10.9	0	0	0	0	5	0	bal(49.3)
比較例1	62.3	15.9	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(16.8)
比較例2	24.9	9.3	0	0	0	20	0	0	0	0	bal(45.8)
比較例3	25.9	29.1	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(35)
比較例4	24.9	16.8	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(59.3)
比較例5	0	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(88.2)
比較例6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(90)
比較例7	35.9	0	0	0	10.9	5	0	0	0	0	bal(48.2)
比較例8	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	bal(0)

【図2B】

	摩擦係数		摩擦材磨耗量 mg	平板磨耗量 mg	硫化腐食
	初期	終期			
実施例1	0.131	0.129	0.06	0.09	なし
実施例2	0.135	0.133	0.05	0.06	なし
実施例3	0.128	0.127	0.05	0.10	なし
実施例4	0.137	0.135	0.06	0.07	なし
実施例5	0.128	0.126	0.04	0.07	なし
実施例6	0.127	0.125	0.06	0.08	なし
実施例7	0.129	0.127	0.05	0.08	なし
実施例8	0.128	0.126	0.06	0.08	なし
実施例9	0.130	0.127	0.05	0.08	なし
実施例10	0.128	0.125	0.06	0.10	なし
実施例11	0.131	0.129	0.05	0.08	なし
比較例1	0.120	0.106	0.76	0.38	なし
比較例2	0.134	0.131	0.06	0.49	なし
比較例3	0.104	0.088	0.38	0.37	なし
比較例4	0.090	0.060	0.51	0.18	なし
比較例5	0.108	0.060	0.53	0.22	なし
比較例6	0.193	0.050	0.08	0.52	なし
比較例7	0.097	0.060	1.03	0.29	あり
比較例8	0.080	0.50	0.08	0.53	なし

【図3A】

	MoO <sub>2</sub>	CuAl 銅合金	CuNi 銅合金	CuZnAl 銅合金	Cu	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> セラミックス	ZrO <sub>2</sub> セラミックス	TiO <sub>2</sub> セラミックス	MgO セラミックス	ムライト セラミックス	FeCr 鉄合金
実施例1	35.6	10.2	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(49.2)
実施例2	35.5	2.9	0	0	0	2	0	0	0	0	bal(59.6)
実施例3	35.9	20.1	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(34)
実施例4	21.6	9.5	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(63.9)
実施例5	48.1	10.1	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(36.8)
実施例6	35.3	10.8	0	0	0	0	5	0	0	0	bal(48.9)
実施例7	35.9	10.7	0	0	0	0	0	0	5	0	bal(48.4)
実施例8	35.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	5	bal(49.2)
実施例9	34.3	10.5	0	0	0	0	0	5	0	0	bal(50.2)
実施例10	35.9	0	9.9	0	0	0	0	0	0	5	bal(49.2)
実施例11	35.2	0	0	10.1	0	0	0	0	5	0	bal(49.7)
比較例1	59.3	15.1	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(20.6)
比較例2	24.4	9.8	0	0	0	20	0	0	0	0	bal(45.8)
比較例3	25.1	29.7	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(35.2)
比較例4	24.5	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(59.4)
比較例5	0	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(88.7)
比較例6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(90)
比較例7	35.3	0	0	0	10.9	5	0	0	0	0	bal(48.8)
比較例8	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	bal(0)

【図 3B】

	摩擦係数		摩擦材磨耗量 mg	平板磨耗量 mg	硫化腐食
	初期	終期			
実施例 1	0.131	0.129	0.07	0.06	なし
実施例 2	0.138	0.126	0.06	0.05	なし
実施例 3	0.132	0.128	0.08	0.09	なし
実施例 4	0.132	0.128	0.07	0.09	なし
実施例 5	0.132	0.127	0.06	0.10	なし
実施例 6	0.131	0.128	0.08	0.09	なし
実施例 7	0.136	0.131	0.06	0.08	なし
実施例 8	0.135	0.128	0.07	0.07	なし
実施例 9	0.132	0.129	0.08	0.08	なし
実施例 10	0.131	0.128	0.09	0.09	なし
実施例 11	0.132	0.131	0.07	0.10	なし
比較例 1	0.132	0.123	0.83	0.35	なし
比較例 2	0.131	0.124	0.09	0.43	なし
比較例 3	0.131	0.121	0.41	0.39	なし
比較例 4	0.09	0.06	0.59	0.16	なし
比較例 5	0.08	0.06	1.06	0.34	なし
比較例 6	0.193	0.05	0.11	0.59	なし
比較例 7	0.141	0.06	1.01	0.29	あり
比較例 8	0.08	0.05	0.08	0.53	なし

【図4A】

	CuAl 銅合金	CuNi 銅合金	CuZnAl 銅合金	Cu	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> セラミックス	ZrO <sub>2</sub> セラミックス	TiO <sub>2</sub> セラミックス	MgO セラミックス	ムライト セラミックス	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
実施例1	10.9	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(84.1)
実施例2	2.9	0	0	0	2	0	0	0	0	bal(95.1)
実施例3	20.6	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(69.4)
実施例4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(85.6)
実施例5	10.9	0	0	0	0	0	0	5	0	bal(84.1)
実施例6	9.3	0	0	0	0	0	0	0	5	bal(85.7)
実施例7	10.5	0	0	0	0	0	0	5	0	bal(84.5)
実施例8	0	9.5	0	0	0	0	0	0	0	bal(85.5)
実施例9	0	0	10.7	0	0	0	0	5	0	bal(84.3)
比較例1	29.2	0	0	0	20	0	0	0	0	bal(50.8)
比較例2	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(83.3)
比較例3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(90)
比較例4	0	0	0	10.2	5	0	0	0	0	bal(84.8)
比較例5	0	0	100	0	0	0	0	0	0	bal(0)

【図7】

項目	混 合 比 ( 重 量 % )					効 果			
	FeMo 20~50	Mo —	MoO <sub>2</sub> —	鉄合金(1) 残部	銅合金(2) 3~20	硬質粒子(3) 2~10	摩擦係数 0.12以上(0.15)	耐摩耗性 良好	耐燃付性 良好
混合粉末名	20~50	—	—	残部	3~20	2~10	0.12以上(0.15)	良好	良好
摺動摩擦部材①	—	20~50	—	残部	3~20	2~10	0.12以上(0.14)	良好	特に良好
摺動摩擦部材②	—	—	20~50	残部	3~20	2~10	0.12以上(0.14)	特に良好	良好
摺動摩擦部材③	残部	—	—	—	3~20	2~10	0.12以上(0.13)	良好	良好
摺動摩擦部材④	—	残部	—	—	3~20	2~10	0.12以上(0.12)	良好	特に良好
摺動摩擦部材⑤	—	—	残部	—	3~20	2~10	0.12以上(0.12)	特に良好	良好
摺動摩擦部材⑥	—	—	残部	—	3~20	2~10	0.12以上(0.12)	特に良好	なし

【図4B】

	摩擦係数		摩擦材磨耗量 mg	平板磨耗量 mg	硫化腐食
	初期	終期			
実施例1	0.132	0.132	0.06	0.09	なし
実施例2	0.136	0.133	0.05	0.06	なし
実施例3	0.134	0.135	0.07	0.09	なし
実施例4	0.132	0.134	0.05	0.06	なし
実施例5	0.134	0.133	0.07	0.08	なし
実施例6	0.132	0.132	0.06	0.07	なし
実施例7	0.135	0.135	0.06	0.10	なし
実施例8	0.131	0.134	0.07	0.08	なし
実施例9	0.132	0.136	0.05	0.10	なし
比較例1	0.35	0.06	0.41	0.37	なし
比較例2	0.09	0.07	0.49	0.18	なし
比較例3	0.141	0.05	0.07	0.42	なし
比較例4	0.129	0.06	0.99	0.28	あり
比較例5	0.08	0.05	0.06	0.49	なし

【図5B】

	摩擦係数		摩擦材磨耗量 mg	平板磨耗量 mg	硫化腐食
	初期	終期			
実施例1	0.138	0.129	0.05	0.06	なし
実施例2	0.135	0.131	0.06	0.08	なし
実施例3	0.138	0.131	0.04	0.06	なし
実施例4	0.139	0.131	0.06	0.08	なし
実施例5	0.136	0.132	0.08	0.07	なし
実施例6	0.137	0.129	0.04	0.07	なし
実施例7	0.138	0.131	0.07	0.09	なし
実施例8	0.137	0.127	0.05	0.07	なし
実施例9	0.139	0.129	0.06	0.08	なし
比較例1	0.38	0.06	0.48	0.39	なし
比較例2	0.08	0.07	0.43	0.16	なし
比較例3	0.148	0.05	0.08	0.48	なし
比較例4	0.124	0.06	0.93	0.25	あり
比較例5	0.08	0.05	0.06	0.49	なし

【図5A】

	CuAl 銅合金	CuNi 銅合金	CuZnAl 銅合金	Cu	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> セラミックス	ZrO <sub>2</sub> セラミックス	TiO <sub>2</sub> セラミックス	MgO セラミックス	ムライト セラミックス	Mo
実施例1	10.2	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(84.8)
実施例2	3.7	0	0	0	2	0	0	0	0	bal(94.3)
実施例3	20.1	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(69.9)
実施例4	9.1	0	0	0	0	5	0	0	0	bal(85.9)
実施例5	10.3	0	0	0	0	0	0	5	0	bal(84.7)
実施例6	9.9	0	0	0	0	0	0	0	5	bal(85.1)
実施例7	10.8	0	0	0	0	0	5	0	0	bal(84.2)
実施例8	0	9.8	0	0	0	0	0	0	5	bal(85.2)
実施例9	0	0	10.2	0	0	0	0	5	0	bal(84.8)
比較例1	29.7	0	0	0	20	0	0	0	0	bal(50.3)
比較例2	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(83.9)
比較例3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(90)
比較例4	0	0	0	10.9	5	0	0	0	0	bal(84.1)
比較例5	0	0	100	0	0	0	0	0	0	bal(0)

【図6A】

	CuAl 銅合金	CuNi 銅合金	CuZnAl 銅合金	Cu	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> セラミックス	ZrO <sub>2</sub> セラミックス	TiO <sub>2</sub> セラミックス	MgO セラミックス	ムライト セラミックス	MoO <sub>2</sub>
実施例1	10.9	0	0	0	5	0	0	0	0	bal(84.1)
実施例2	3.2	0	0	0	2	0	0	0	0	bal(94.8)
実施例3	20.8	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(69.2)
実施例4	9.5	0	0	0	0	5	0	0	0	bal(85.5)
実施例5	10.9	0	0	0	0	0	0	5	0	bal(84.1)
実施例6	9.2	0	0	0	0	0	0	0	5	bal(85.8)
実施例7	10.1	0	0	0	0	0	5	0	0	bal(84.9)
実施例8	0	9.1	0	0	0	0	0	0	5	bal(85.9)
実施例9	0	0	10.8	0	0	0	5	0	0	bal(84.2)
比較例1	29.3	0	0	0	20	0	0	0	0	bal(50.7)
比較例2	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0	bal(83.1)
比較例3	0	0	0	0	10	0	0	0	0	bal(90)
比較例4	0	0	0	10.1	5	0	0	0	0	bal(84.9)
比較例5	0	0	100	0	0	0	0	0	0	bal(0)



【図 6 B】

	摩擦係数		摩擦材磨耗量 mg	平板磨耗量 mg	硫化腐食
	初期	終期			
実施例 1	0. 141	0. 129	0. 06	0. 09	なし
実施例 2	0. 138	0. 126	0. 05	0. 07	なし
実施例 3	0. 138	0. 128	0. 07	0. 08	なし
実施例 4	0. 137	0. 127	0. 05	0. 09	なし
実施例 5	0. 139	0. 126	0. 07	0. 06	なし
実施例 6	0. 139	0. 124	0. 05	0. 09	なし
実施例 7	0. 137	0. 125	0. 06	0. 08	なし
実施例 8	0. 139	0. 126	0. 08	0. 09	なし
実施例 9	0. 141	0. 127	0. 05	0. 06	なし
比較例 1	0. 144	0. 06	0. 43	0. 34	なし
比較例 2	0. 111	0. 07	0. 47	0. 19	なし
比較例 3	0. 144	0. 05	0. 08	0. 51	なし
比較例 4	0. 124	0. 06	0. 93	0. 29	あり
比較例 5	0. 08	0. 05	0. 06	0. 49	なし

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

F I

ターム (参考)

F 1 6 D 23/06  
69/02F 1 6 D 23/06  
69/02D  
F

F ターム (参考) 3J056 AA12 BA02 BE05 BE17 CA03  
EA03 EA13 EA22 EA28 FA07  
FA09 GA05  
3J058 BA76 GA44 GA45 GA46 GA49  
GA50 GA93 GA94  
4K018 AA22 AA32 AB01 AB03 AC01  
AD09 BA02 BA09 BA15 BA16  
BD09 KA02  
4K031 AA02 AB02 AB08 CB11 CB12  
CB14 CB22 CB23 CB28 CB29  
CB33 CB42 DA04